	ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА: ТАЙФУН МАСТЕР ТРО	
	СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ ЗОЛОТОЙ ВЕК: РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ	
	ПТ ООО «Тайфун» Пр-во в г. Минске пер. Бехтерева, 8-202 тел. +375 17 295 95 92 тел. факс +375 17 295 95 90	Специалист: Петрович Евгений +375 29 344 60 66

СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ ЗОЛОТОЙ ВЕК
РЕСТАВРАЦИОННАЯ АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОБРЫЗГА
ТАЙФУН МАСТЕР ТРО
(РСС, штукатурная (более 5 мм), М150, F75, А 0,7, Пк2 СТБ 1307-2002)

НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

- для выполнения адгезионного слоя – обрызга, в системе реставрационных штукатурок ТАЙФУН МАСТЕР ЗОЛОТОЙ ВЕК на увлажненных и засоленных поверхностях из кирпича или естественного камня
- разработана согласно с данными инструкции WTA
- рекомендуется для фундаментов, подвальных стен и стен вышерасположенных уровней памятников архитектуры, старых зданий
- служит для создания адгезионного слоя между основанием и слоями реставрационной штукатурной системы
- характеризуется высокой адгезией с увлажненными и засоленными основаниями
- высокая механическая прочность
- стойкость к воздействию солей, растворимых в воде
- применяется внутри и снаружи зданий
- водостойкая
- морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ


Перед применением системы реставрационных штукатурок рекомендуется определить степень засоленности основания. В случае средней и высокой засоленности, применяют в качестве соленакрывающего слоя реставрационную подкладочную штукатурку ТАЙФУН МАСТЕР TRP с последующим нанесением накрывочного слоя реставрационной штукатурки ТАЙФУН МАСТЕР TR, , в случае низкой засоленности реставрационную штукатурку ТАЙФУН МАСТЕР TR наносят непосредственно на слой, выполненный из смеси ТАЙФУН МАСТЕР ТРО. Необходимо устранить влажную и засоленную штукатурку примерно на 80 см от самой высокой видимой линии засоления или увлажнения. Межкладочные швы расчистить на глубину около 20 мм. Поверхность стены очищают от пыли, соляных налетов, остатков раствора и слабоприлегающих и деструктурированных элементов, масляных и жировых пятен. Внимание! Необходимо своевременно убирать мусор со строительной площадки. Сухие основания увлажнить до полного насыщения лишнюю воду убрать, поверхность не должна иметь влажного блеска.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь высыпается в емкость с отмеренным количеством воды (5,25 л на 25 кг), и механически размешивается миксером на малых оборотах до получения однородной консистенции, без комков и выделяющейся жидкости. Через пять минут состав снова тщательно перемешать. После пятиминутной выдержки состав готов к использованию. Раствор наносится равномерно, толщиной слоя около 5 мм, набрызгом, покрывая максимум 50 % поверхности основания, образуя ажурный слой. Полученную поверхность нельзя выравнять и затирать. После ее затвердения, примерно через 24 часа, можно нанести последующие слои реставрационной штукатурной системы ТАЙФУН МАСТЕР ЗОЛОТОЙ ВЕК. Во время высыхания адгезионного слоя ТАЙФУН МАСТЕР ТРО внутри здания необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию помещений, а на фасадах здания предохранять от быстрого высыхания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со строительными нормами и правилами с соблюдением правил по технике безопасности.


	ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА: ТАЙФУН МАСТЕР ТРО	
	СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ ЗОЛОТОЙ ВЕК: РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ	
	ПТ ООО «Тайфун» Пр-во в г. Минске пер. Бехтерева, 8-202 тел. +375 17 295 95 92 тел. факс +375 17 295 95 90	Специалист: Петрович Евгений +375 29 344 60 66

- Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP.
- Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
- Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТАЙФУН МАСТЕР ТРО это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественных извести и цемента, кварцевых заполнителей и специальных добавок. Продукт соответствует требованиям СТБ 1307-2002.

Пропорции смеси вода/сухая смесь	5,25 л / 25 кг
Время пригодности раствора к использованию	прим. 4 часа
Расход	прим. 5 кг на 1 м ² при толщине слоя 5 мм и поверхности покрытия 50%
Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы	от +5 °С до +30 °С
Доступная упаковка	бумажные мешки 25 кг
Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта	≤ 0,0002 %

РСС, штукатурная (более 5 мм), М150, F75, А 0,7, Пк2 «Тайфун Мастер ТРО» СТБ 1307-2002	
Группа горючести	НГ
Адгезия МПа	0,79
Прочность на сжатие	М 150
Водоудерживающая способность %	99,6
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па)	0,033
Коэффициент теплопроводности (табличная величина)	0,93 W/mK ($\lambda_{10, dry}$)
Плотность брутто в сухом состоянии	≤ 1800 кг/м ³
Уменьшение массы после 75 циклов замораживания и размораживания	≤ 3 %
Потеря прочности после 75 циклов замораживания и размораживания	≤ 5 %

На продукт выдано удостоверение о государственной гигиенической регистрации.

Дата актуализации: 2011-01-17. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.