	ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА: ТАЙФУН МАСТЕР ZMP-R	
	СЕРИЯ ПРОДУКТОВ ТАЙФУН МАСТЕР ЗОЛОТОЙ ВЕК	
	ПТ ООО «Тайфун» Пр-во в г. Минске пер. Бехтерева, 8-202 тел. +375 17 295 95 92 тел. факс +375 17 295 95 90	Специалист: Петрович Евгений +375 29 344 60 66

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОТЛИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СТЕРЖНЕЙ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ ВОЛОЧЕНИЯ ТАЙФУН МАСТЕР ZMP-R

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА

- для выполнения готовых отливок, внутреннего слоя (стержней) отливок или профилей, выполняемых путем волочения
- короткое время схватывания - возможность снятия форм через 3 часа обеспечивает быстрое выполнение лепных работ и экономичное использование форм
- характеризуется в два раза меньшим объемным весом по сравнению с цементными смесями для лепных работ
- содержит очень легкие кремневые заполнители (стеклянные гранулы, заполненные воздухом) - возможность выполнения элементов больших размеров при одновременном сохранении их небольшой массы. Готовые элементы легкие и удобные для монтажа
- производится серого цвета
- применяется внутри и снаружи зданий
- водостойкая
- морозостойкая

ПОДГОТОВКА ФОРМ

Материал разработан для полимерных форм, при применении гипсовых форм возможны незначительные залипания, рекомендуемая смазка – минеральное моторное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ


Выполнение отливок.

Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 4,5-5,25 л на 15 кг), а потом механически размешивается до получения однородной консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Во избежание сильного навоздушивания массы используется дрель с мешалкой на низких оборотах. Раствор готов к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленным раствором осторожно и медленно заполняют предварительно подготовленные и соответственно защищенные антиадгезионными средствами формы. Снятие готовых элементов с формы производят прим. через 3 часа (ВРЕМЯ СНЯТИЯ ФОРМ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА И ФОРМЫ ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ОТЛИВОК, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). Поверхность отливки получается очень гладкой.

Выполнение стержней профилей, выполненных путем волочения.

Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,0 л на 15 кг), а потом механически размешивается до получения однородной консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. В зависимости от требуемой толщины выполняемого стержня приготовленный раствор выливается одним или несколькими слоями, а после этого непрерывным способом профиль протягивается путем волочения. Поверхность стержней получается шероховатой. В случае профилей значительной толщины или длины рекомендуется дополнительное усиление сечения путем применения армирования в виде, напр., стальной сетки, с соответствующим покрытием. Снятие готовых элементов с формы производят прим. через 3 часа (ВРЕМЯ СНЯТИЯ ФОРМ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА И ФОРМЫ ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ОТЛИВОК, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). Перед покрытием поверхности стержней отделочным слоем ТАЙФУН МАСТЕР SM она должна быть соответственно схватившейся.

ПРИМЕЧАНИЯ

	ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА: ТАЙФУН МАСТЕР ZMP-R	
	СЕРИЯ ПРОДУКТОВ ТАЙФУН МАСТЕР ЗОЛОТОЙ ВЕК	
	ПТ ООО «Тайфун» Пр-во в г. Минске пер. Бехтерева, 8-202 тел. +375 17 295 95 92 тел. факс +375 17 295 95 90	Специалист: Петрович Евгений +375 29 344 60 66

- Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со строительными нормами и правилами с соблюдением правил по технике безопасности.
- Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP.
- Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
- Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТАЙФУН МАСТЕР ZMP-R это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе портландцемента, гидратизированной извести, заполнителей и добавок самого высокого качества.

Пропорции смеси вода/сухая смесь	4,5 – 5,25 л/15 кг (выполнение отливок) 3,0 л/15 кг (выполнение стержней)
Удельный вес	макс. 0,8 кг/дм ³
Время пригодности раствора к использованию	прим. 40 минут
Расход	прим. 1,0 кг смеси на 1 дм ³
Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы	от + 5 °С до + 25 °С
Доступная упаковка	бумажные мешки 15 кг
Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта	≤ 0,0002 %