	ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА: ТАЙФУН МАСТЕР SH	
	СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ ЗОЛОТОЙ ВЕК	
	ПТ ООО «Тайфун» Пр-во в г. Минске пер. Бехтерева, 8-202 тел. +375 17 295 95 92 тел. факс +375 17 295 95 90	Специалист: Петрович Евгений +375 29 344 60 66

**СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ ЗОЛОТОЙ ВЕК
СИЛИКОНОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ГИДРОФОБИЗАЦИИ
ТАЙФУН МАСТЕР SH**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

- для гидрофобизации и защиты от вредного воздействия окружающей среды, поглощающих каменных элементов и других типичных строительных материалов, напр., керамического и силикатного кирпича, газобетона, брусчатки, цементных плит, окрашенных и не окрашенных цементно-известковых и известково-цементных штукатурок.
- после испарения растворителя активная субстанция вступает в реакцию с компонентами воздуха и водой, содержащейся в порах материала, снижая таким способом уровень абсорбции импрегнированного основания
- характеризуется очень высокой проникающей способностью – благодаря низкой липкости и низкомолекулярному строению проникает в основание на глубину, обеспечивающую оптимальный эффект гидрофобизации поверхности
- прочный и стойкий к щелочам, благодаря чему не требуется периодическое повторное импрегнирование
- не вызывает ухудшения таких свойств обрабатываемого препаратом материала, как: диффузия газов и водяного пара, поры остаются открытыми

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ


Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической ценности. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, патины, слабодержащихся и осыпающихся частичек, а также остатков жиров, масел и воска. Перед началом процесса гидрофобизации необходимо заполнить все неровности и сколы в материале основания. Внимание! Препарат ТАЙФУН МАСТЕР SH не может применяться на поверхностях с высоким уровнем засоленности, так как это может привести к интенсификации этого процесса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ТАЙФУН МАСТЕР SH производится в готовом к употреблению виде. Его нельзя разбавлять и смешивать с другими материалами. Препарат равномерно и в большом количестве наносят малярным способом один или два раза в зависимости от поглощаемости и вида основания. Второй слой наносят после полного высыхания первого (прим. через 6 часов). Свежепропитанную поверхность нужно защищать от атмосферных осадков в течение нескольких дней. Внимание! Препарат не должен применяться на основаниях, слои которых на глубину пропитки материала содержат пенополистирол или другие строительные материалы, нестойкие к воздействию органического растворителя (напр., уплотнители для расширительных швов, латексные материалы).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со строительными нормами и правилами с соблюдением правил по технике безопасности.
- Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.
- Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства. Материал перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в сухих условиях, при температуре от +5 °С до +20 °С. Хранить от перегревания. При складировании необходимо использовать такие правила по технике безопасности, как для растворимых красок, а также легковоспламеняемых материалов. Контакт открытых емкостей с воздухом должен быть ограничен к необходимому минимуму.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА: ТАЙФУН МАСТЕР SH	
	СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ ЗОЛОТОЙ ВЕК	
	ПТ ООО «Тайфун» Пр-во в г. Минске пер. Бехтерева, 8-202 тел. +375 17 295 95 92 тел. факс +375 17 295 95 90	Специалист: Петрович Евгений +375 29 344 60 66

- Препарат оказывает вредное воздействие. Он содержит нефтяную фракцию, обрабатываемую водородом, с низкой температурой кипения. Препарат опасный для окружающей среды. Продукт легко воспламеняем. Оказывает токсическое воздействие на водные организмы; может вызвать вредные изменения в водной среде в течение продолжительного времени. В случае проглатывания может привести к повреждению легких. Длительный контакт с кожей вызывает сухость кожи или трещины на ней. Пары вызывают сонливость и головокружение. Хранить вдали от детей. Избегать загрязнения кожи и глаз. Не выбрасывать в канализацию. Использовать соответствующие емкости, предотвращающие заражение окружающей среды. Продукт и его упаковку утилизировать как опасные отходы. Не выбрасывать в окружающую среду. Действовать согласно инструкции или карте характеристики. В случае проглатывания не вызывать рвоты, нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.
- Краска для грунтовки с вяжущими свойствами ТАЙФУН МАСТЕР SH: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 627, 28 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) в продукте 750 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Препарат ТАЙФУН МАСТЕР SH является однокомпонентным раствором силиконовой дисперсии в органическом растворителе.

Плотность	прим. 0,8 г/см ³
Температура воспламенения	34°C
Расход, в зависимости от вида и поглощаемости материала основания	прим. 0,1 – 0,3 л на 1 м ²
Температура приготовления краски, основания и окружающей среды во время работы	от + 5 °C до + 25 °C
Доступная упаковка	жестяные емкости 5 кг, банки по 1кг